



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## Masilla para rellenar DryDex® de DAP®

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La masilla para rellenar DRYDex® de DAP®, del vendedor n.º 1 de masilla para rellenar\* en Estados Unidos, proporciona un indicador de color de tiempo de secado exclusivo que verifica cuándo la superficie parcheada está seca y lista para ser lijada y pintada, con lo que se eliminan las suposiciones y se reduce la posibilidad de error. La masilla para rellenar DryDex de DAP puede utilizarse para rellenar agujeros y grietas en superficies tales como paneles de yeso, yeso, madera, ladrillo y piedra. Su fórmula lista para utilizar se esparce fácilmente para efectuar reparaciones rápidas y profesionales que no se agrietan, desmoronan ni descascaran. DryDex queda duro cuando seca, se lija fácilmente y puede pintarse.



EMPAQUE	COLOR	UPC
<b>Tubo de 5.5 oz. (156 g)</b>	Rosado a blanco	7079812337
<b>½ pinta (237 ml)</b>	Rosado a blanco	7079812328
<b>1 pinta (473 ml)</b>	Rosado a blanco	7079812348
<b>¼ de galón (946 ml)</b>	Rosado a blanco	7079812330
<b>1 galón (3.8 l)</b>	Rosado a blanco	7079812347

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Del vendedor n.º 1 de masilla para rellenar en Estados Unidos\*
- Indicador de tiempo de secado – Rosado al aplicarlo y blanco al secar
- Parcha e imprima en un solo paso
- No se contrae ni se raja
- Duradero
- Elimina los errores
- Uso en interior/ exterior

\*Basado en las ventas en dólares del mercado de mejoras para el hogar de EE. UU. en la categoría de masilla para rellenar.



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## USOS SUGERIDOS

Ideal para rellenar agujeros, grietas, mellas y defectos en:

- paneles de yeso
- yeso
- madera
- mampostería (para revestir, ladrillo, bloque, hormigón, piedra)

## PARA MEJORES RESULTADOS

- Aplique cuando la temperatura de la superficie esté entre 50° F y 90° F (10° C y 32° C).
- NO UTILICE COMO CAPA DE ACABADO.**
- No la utilice en pisos ni como masilla, sellador o compuesto de relleno para juntas sobre grietas, ni en juntas donde pueda ocurrir expansión o contracción**
- Para aplicaciones exteriores/expuestas a la humedad, primero aplique una imprimación impermeable, luego aplique un revestimiento impermeable, antes de la exposición a la humedad.
- Si desea un acabado texturizado, añada arena limpia a la masilla para rellenar antes de la aplicación.
- No utilice para aplicaciones de remate de albañilería en ladrillos.
- Para áreas mayores a ser reparadas en concreto al natural, utilice una mezcla seca a base de cemento Portland fortificada con látex.

## APLICACIÓN

1. La superficie debe estar limpia, seca, en buenas condiciones estructurales y libres de toda materia extraña.
2. Aplique en temperaturas superiores a 50° F (10° C).
3. Revuelva muy bien antes de utilizar.  
(Cuando utilice el tubo flexible de 5.5 onzas fluidas, amase el tubo antes de usarlo. Retire la tapa y corte la boquilla al ángulo deseado).
4. Aplique con una espátula limpia para masilla.
5. Por lo general, una aplicación es suficiente para reparaciones pequeñas menores de 1/8" de profundidad.
6. Presione la masilla para rellenar en el agujero/grieta con una espátula, pasando firmemente por la superficie y eliminando el exceso de material.
7. Para reparaciones > 1/8" de profundidad, aplique varias capas delgadas permitiendo el secado completo entre cada capa.
8. La masilla para rellenar cambiará de color a blanco cuando la superficie pueda aceptar una segunda aplicación o esté lista para lijarse o pintarse en aproximadamente 1 a 5 horas (dependiendo de la temperatura, la humedad y la profundidad del relleno).
9. Para un acabado más liso, moje la espátula en agua y alise ligeramente la masilla para rellenar.
10. Para aplicaciones exteriores/expuestas a la humedad, primero aplique una imprimación impermeable antes de la exposición a la humedad.
11. Limpie inmediatamente el producto húmedo con agua. El producto seco debe rasparse o lijarse.
12. Se recomienda el lijado en húmedo para evitar la generación de polvo.

**NOTA:** Para conservar la efectividad del indicador de tiempo de secado, mantenga el envase muy bien cerrado después del uso y almacene fuera del alcance del calor y el frío extremos.



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Consistencia	Pasta
Vehículo	Polímero de látex
Volátil	Agua
Compuesto de relleno	Compuesto de relleno inerte
Olor	Leve
Peso/galón:	15.7 libras (7.1 kg)
Sólidos	77% por peso
Temperatura de aplicación:	50° F (10° C) o más
Temperatura de servicio:	0° F a 150° F (-18° C a 66° C)
Vida útil en el contenedor	12 meses
Congelamiento	Estable para 5 ciclos de congelación/descongelación a 0° F (-18° C)
Tiempo de secado	De 1 a 5 horas dependiendo de la temperatura, la humedad relativa y la profundidad del relleno.
Punto de ignición	212° F (100° C)

## LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpie inmediatamente el producto húmedo con agua. El producto seco debe rasparse o lijarse. NOTA: Para conservar la efectividad del indicador de tiempo de secado, mantenga el envase muy bien cerrado después del uso y almacene fuera del alcance del calor y el frío extremos.

## SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio web en [dap.com](http://dap.com) o llamando al 888-DAP-TIPS.



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## GARANTÍA LIMITADA

Si el producto no se desempeña como se establece cuando se utilice según las instrucciones, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP Global Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes.

## IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

**Fabricante:** DAP Global Inc., 2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224

**Información sobre el uso:** Llame al 888-DAP-TIPS o visite [dap.com](http://dap.com) y pulse en "Ask the Expert" (Pregúntele al experto).

**Información para pedidos:** 800-327-3339 u [orders@dap.com](mailto:orders@dap.com)

**Número de fax:** 410-558-1068

**También, visite el sitio web de DAP en [dap.com](http://dap.com).**